

Техническая информация



Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкие, оптимальные поверхности для последующих малярных и обойно-оклеочных работ. Белого цвета.

Область применения: *Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная* предназначена для полного выравнивания поверхностей, для заполнения трещин и дыр, наклейки гипсокартонных плит и заделки швов между ними, а также для формования и моделирования. Применять можно на таких поверхностях, как штукатурка, камень, каменная кладка, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и т. п. основания внутри помещений. Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, дисперсионные поверхности, а также металл. *Füll+Finish Шпаклёвку заполняющую финишную* можно наносить толщиной до 15 см и более и толщина слоя может быть снята до нуля.

Технические данные:

Сыревая основа:	природный гипс, метилцеллюлоза
Насыпной вес:	ок. 0,75 г/см ³
Показатель рН:	7-8
Размер фракции:	0,04 мм
Состав раствора:	1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды
Расход:	1,0 кг порошка на 1м ² при нанесении слоя 1 мм, 500 г на 1 м ² при нанесении слоя 0,5 мм 300-500 г на погонный метр перегородок и потолков 100-200 г на погонный метр кромки ПЛУК/ПЛК
Время схватывания:	прим. 60 мин. при температуре 20°C
Время использования:	прим. 60 мин. при температуре 20°C
Время высыхания:	время полного высыхания зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды.

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыли, масел и т.п.). Удалить с поверхности старые обои при помощи *PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев*, а также отстающие слои краски и штукатурки. Поверхности, имеющие сильную впитывающую способность, а также песчаные и меловые предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *KF*.

Способ применения:

Чистую, холодную воду влить в чистую ёмкость. Высыпать шпаклёвку в соотношении: 2 части шпаклёвки на 1 часть воды и сразу энергично перемешать до получения однородной массы без комков. Дать постоять и через 2-3 минуты ещё раз размешать. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Небольшие неровности могут быть устранены до затвердевания затирной дощечкой с губчатым покрытием. После полного высыхания зашпаклёванные поверхности можно шлифовать. Зашлифованные места перед последующими работами, рекомендуется прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF* или *KF*.

Инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Защищать от сырости! Начатую упаковку хранить плотно закрытой! При правильном хранении, срок годности неначатой оригинал-упаковки не ограничен.

Номер артикула/ расфасовка:

- 003001092 - картонная пачка 500 г – 20 штук в коробке
- 003002092 - картонная пачка 1 кг – 10 штук в коробке
- 003003092 - картонная пачка 2 кг – 5 штук в коробке
- 003004092 - бумажный пакет 5 кг – 4 пакета в упаковке
- 003007092 - бумажный мешок 20 кг
- 003006092 - бумажный мешок 25 кг